

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaCeram® Sealing Membrane A

Kafel-metlax, plitə örtüklər altı elastik su izolyasiya membranı

TƏSVİR

SikaCeram® Sealing Membrane A, kafel, metlax, mozaika və digər yapışdırılan plitə örtüklər altında, sanitaq qovşaqların, eyvanların, terasların, hovuzların, isitməli döşəmələrin su izolyasiyası üçün istifadə olunan elastik izolyasiya və ayırıcı(decoupling) təbəqə membranıdır. Ayırıcı qat olaraq alt təbəqə gərginliyinin plitə örtüyə təsirini azaldır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

Plitə örtüklər altında su izolyasiya və ya ayırıcı qat olaraq :

- Daxili və xarici məkanlarda
- Normal və yüksək yüklənmə şərtlərində
- Komersiya və yaşayış binalarında
- Hamamlar və Sanitar qovşaqlarda
- Mətbəxlər və Çamaşırxanalarda
- İctimai, özəl Spa mərkəzlərində
- Üzgüçülük hovuzlarında (maks.10mt dərinlik)
- Balkon və Teraslarda
- İsitməli döşəmələrdə (Su və elektrikli isitmə)
- Daxildə, mövcud möhkəm yapışmış keramik plitələrin üzərində

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Su keçirməz membran Üzlük Keçə	Polietilen Polipropilen
Qablaşdırma	Karton qutu, 1,0 m eni × 30 m uzunluğu.	
Saxlama Müddəti	24 ay	
Saxlama Şərtləri	Məhsul üfüqi şəkildə, orijinal, açılmamış və zədələnməmiş, bağlı qablaşdırmada, quru şəraitdə, +5°C ilə +35°C arasında temperaturda saxlanmalıdır. Qablaşdırma üzərindəki məlumata istinad edin.	
Görünüş və rəng	Sarı	
Effektiv qalınlıq	~0,5 mm	

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Qalınlıq ~0,5 mm
- Su və buxar keçirməzdir
- Elastikdir
- Ayırıcı təbəqə xassəlidir
- Yüksək çat körpüləmə xüsusiyyətli
- Plitə yapışdırıcılarına yüksək adgeziyası
- İsitməli döşəmələrə uyğunluğu

DAVAMLILIQ

Uçucu üzvi birləşmələr (VOC) emissiya təsnifatı GEV-Emicode EC 1^{PLUS}

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

ETAG022 Hissə 2 - Sanitar qovşaqların divar və döşəməsinin su keçirməzliyi üçün elastik membran dəsti, ETA-20/0677 üzrə CE İşarələnməsi və Fəaliyyət Bəyannaməsi .

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Dartılma gücü	Uzununa	390 N / 50 mm (≥ 250 N / 50 mm)	(EN ISO 527-3)
	Eninə	140 N / 50 mm (≥ 100 N / 50 mm)	
Qırılma zamanı gərginlik	Uzununa	55 % (≥ 35 %)	(EN ISO 527-3)
	Eninə	130 % (≥ 90 %)	
Xidmət temperaturu	-30 °C min. / +90 °C maks.		
Su keçirməlik	≥ 1,5 bar		(EN 1928 Version B)
Su-buxar ötürmə sürəti	≥ 50 m		(ETAG 022)
Kimyəvi dayanıqlıq	Bir çox kimyəvi maddələrə dayanıqlıdır. Əlavə məlumat üçün Sika Texniki Xidmətləri ilə əlaqə saxlayın.		
UB dayanıqlığı	≥ 450 saat		(EN ISO 4892-3)
Yanğına reaksiya	B2		(EN 4102)

TƏTBİQ MƏLUMATI

Ətraf mühit temperaturu	+5 °C min. / +35 °C maks.
Səthin temperaturu	+5 °C min. / +35 °C maks.

SİSTEM MƏLUMATI

Sistem strukturu	ETAG 022 Bölüm- 2 standardına uyğun olaraq SikaCeram® Sealing Fix ilə yapışdırma:	
Astar		SikaCeram® Sealing Fix Məhsulunun Məlumat Vərəqinə istinad edin.
Yapışdırıcı		SikaCeram® Sealing Fix
Membran		SikaCeram® Sealing Membrane A
İzolyasiya lenti		Sika® SealTape F
Plitə Yapışdırıcısı		SikaCeram®- 201 SikaCeram®-205 Allplus
Uyğunluq	Aşağıdakı materiallar ilə birlikdə tətbiqə uyğundur :	
Astarlar		SikaWall®-45 deco primer, SikaWall® -12 Binder
Membran yapışdırıcısı		SikaCeram® Sealing Fix, Sikalastik®-1k, Sika Topseal®, SikaCeram® -C2 sinifli
Plitə yapışdırıcısı		SikaCeram® -C2 sinifli

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

Sistem materialları ilə əlaqədar, Məhsulun Məlumat Vərəqinə istinad edilməlidir.

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Üzəri açıq buraxılmamalı, örtük yapışdırılmalıdır.
- Membran və aksesuarların tətbiqi yapışdırıcının açıq gözləmə müddəti ərzində edilməlidir.
- İzolyasiya membranının zədələnmədiyindən əmin olun.
- Məhsulun məlumat vərəqində qeyd olunmayan məqsədlər üçün istifadə etməyin.
- Divar-divar və divar -döşəmə birləşmələrində SikaSeal® Tape F istifadə olunmalıdır.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

(EC) NO 1907/2006 - REACH TƏNZİMLƏMƏ

Bu məhsul (EC) 1907/2006 (REACH) sayılı rəqlamentin 3-cü maddəsində müəyyən edilmiş məhsuldur. Tərkibində normal və ya tövsiyyə olunan istifadə şərtləri altında məhsuldan ayrılması gözlənilən heç bir maddə yoxdur. Məhsulun bazara çıxarılması, daşınması və ya istifadəsi üçün eyni qaydanın 31-ci maddəsinə uyğun təhlükəsizlik məlumat vərəqinə ehtiyac yoxdur. Təhlükəsiz istifadə üçün məhsulun məlumat vərəqəsində verilmiş təlimatlara əməl edin. Mövcud biliklərimizə əsasən, bu məhsulda REACH qaydalarının XIV Əlavəsində yazılmış və ya Avropa Kimya Agentliyi tərəfindən dərc olunan namizədlər siyahısında qeyd olunan 0,1% (w/w) konsentrasiyasından yüksək SVHC (çox yüksək narahatlıq doğuran maddələr) yoxdur.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

AVADANLIQ

- Qayçı, kəsici bıçaq.
 - Kauçuk şpatel/Mala/Sürtgəc və ya divar kağızı şpateli.
- Digər məhsulların tətbiq alətləri üçün müvafiq məhsulun məlumat vərəqinə müraciət edin.

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ

SikaCeram® Sealing Membrane A, su izolyasiya membranı, ETAG standardına uyğun olaraq SikaCeram® Sealing Fix yapışdırıcısı və ya digər tövsiyyə olunan yapışdırıcılar ilə tətbiq edilir. Səth hazırlığı ilə əlaqədar, yapışdırıcı və izolyasiya Məhsulunun Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

TƏTBİQ METODU/ALƏTLƏR

ETAG 022 part 2 standardına uyğun olaraq SikaCeram® Sealing Membrane A materialının SikaCeram® Sealing Fix ilə tətbiqi:

• Detallar

Sika® SealTape F su keçirməzlik lentini, hərəkətli birləşmələrə, döşəmə/divar birləşmələrinə, küncələrə, drenajlara və boruların ətrafına SikaCeram® Sealing Fix çəkməklə yapışdırın.

• Membran tətbiqi

SikaCeram® Sealing Membrane A, izolyasiya membranını lazımlı ölçülərdə kəsin. Yeni çəkilməmiş SikaCeram® Sealing Fix təbəqəsi üzərinə sərərək yerləşdirin. Yüngül təzyiq ilə plastik hamarlayıcı malanı membran üzərində gəzdirin, yapışdırıcı ilə membran arasındakı havanı çıxmasına şərait yaradın. Membran ortasından başlayaraq kənarlara doğru çəkməklə hərəkəti təkrarlayın.

• Membran birləşmələri

Bütün üst-üstə düşən birləşmələr SikaCeram® Seal Fix ilə yapışdırılmalı və izolyasiya edilməlidir. Üst-üstə düşmələrin effektiv eni minimum 50 mm olmalıdır. SikaCeram® Sealing Fix-i, 80 mm enində mövcud tətbiq olunan SikaCeram® Sealing Membrane A üzərinə tətbiq edin. Digər membran təbəqələri üzərinə qoyulur və plastik düz mala ilə birləşmə üzərinə təzyiq edilir. Yapışdırılan birləşmədə də hava qabarcıqlarının və boşluqların qalmaması vacibdir.

• Plitə tətbiqi

Kafel-metlax və digər örtük yapışdırılmasına SikaCeram® Sealing Fix yapışdırıcısı bərkidildikdən sonra başlanılmalıdır.

• Eyvan və Teraslar

SikaCeram® Sealing Membrane A izolyasiya membranı, meyil boyunca uzununa tətbiq edilməlidir, çarpaz tətbiq edilməməlidir. Bu, birləşmələr üzərində suyun dayanmaması, meyil boyunca asanlıqla axması üçün vacibdir.

• Ayırıcı təbəqə olaraq tətbiqi:

Beton, şap və bənzəri səth üzərinə tətbiq edilən SikaCeram® Sealing Membrane A, ayırıcı təbəqə olaraq, səthdə əmələ gələn gərginliklərin üst təbəqəyə əks etmə təsirini azaldır, yapışdırılan plitə örtüklərin ömrünü və keyfiyyətini artırır.

SikaCeram® markalı (EN 12004 standardı) C2 sinifli yapışdırıcı 4 mm dişli mala vasitəsi ilə səthə çəkilir. SikaCeram® Sealing Membrane A membranı yapışdırıcı qatı üzərinə yerləşdirilir, plastik düz mala membranın ortasından başlayaraq kənarlara doğru yüngül təzyiq edilməklə sıyırılır.

• Ayırıcı qatın birləşmə yerləri

Yan-yana və uzununa olan birləşmələr standard yapışdırıcı bantlar ilə yapışdırılır.

• Plitə tətbiqi

Membran yapışdırıcısı kimi istifadə olunan SikaCeram® (EN 12004) C2 sinifli yapışdırıcı bərkidildikdən sonra plitə yapışdırma tətbiqinə başlamaq olar.

• Üzgüçülük hovuzları:

Üzgüçülük hovuzlarının izolyasiyası üçün lazım olan tətbiq məlumatlarını Sika Texniki Xidmətlər bölməsindən əldə edin.

YERLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
SikaCeram® Sealing Membrane A
June 2024, Versiya 02.01
02179020610000022

SikaCeramSealingMembraneA-az-AZ-(06-2024)-2-1.pdf

