

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaPaver®-125

Akrilik Dispersiya Əsaslı Sement Qarışımları və Şaplar üçün Çox Məqsədli Əlavə

TƏSVİR

SikaPaver®-125, akrilik dispersiya əsaslı, sement bağlayıcı qarışımlar, suvaqlar və şaplarda keçirməzlik və yapışqanlıq keyfiyyətini artıran xüsusi əlavədir.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

SikaPaver®-125, keyfiyyət artırıcı əlavə olaraq aşağıdakı sahə tətbiqlərində istifadə olunur:

- İncə təmir qarışımlarının hazırlanmasında
- Dolğu və döşəmə şap betonlarında
- Beton təmir və dolğu qarışımı hazırlanmasında
- Suvaqlarda və hörgü qarışımlarında
- Aşınmaya qarşı örtüklərdə
- Plitə yapışdırıcılarında
- Adgeziya artırıcı və astarlama məhlulu hazırlanmasında

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Modifikasiya olunmuş Akrilik Dispersiya
Qablaşdırma	20 kg plastic pail, IBC -1000 kg
Görünüş və rəng	Bəyaz, Maye
Saxlama Müddəti	Doğru saxlama şərtlərində istehsal tarixindən etibarən 12 ay.
Saxlama Şərtləri	Açılmamış, zədələnməmiş, bağlı, öz qablaşdırmasında, +5 °C və +30 °C temperaturda sərin və quru şəraitdə, doğru anbarlama şərtlərində saxlanılmalıdır. Birbaşa gün işığından, şaxtadan və çirklənmədən qorunmalıdır.
Sıxlığı	~1.04 kg/lt
pH-Dəyəri	7-9
Quru maddə tərkibi	~34.5% – 38.4 %
Cəmi Xlorid ion miqdarı	≤ 0.1 %, xloridsiz

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

SikaPaver®-125, qarışım suyuna əlavə edilərək aşağıdakı üstünlükləri təmin edir:

- Yapışqanlıq artırır
- Büzülmə və çatlamaları azaldır
- Aşınma müqavimətini artırır
- Qarışımın su keçirməzliyini artırır
- İşlənəbilirliyi təkmilləşdirir
- Asan istifadə və tətbiq olunur
- Bir çox inşaat materialına ilə uyğunluğu

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

AZS Sertifikatı

Tövsiyyə olunan doza

Astarlama Məhlulu (Köhnə və Təzə Beton arası astar) : SikaPaver®-125-li məhlul, köhnə və təzə beton, beton və şaplar, sement tərkibli qarışımlarda qatlar arası adgeziyanı artırmaq və soyuq dərz əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. 1kq Sement, 3kg Qum quru qarışımı, 1 kq SikaPaver®-125 və 2lt su maye qarışımı ilə qarışdırılaraq hazırlanır.

Astarlanacaq səth , təmiz və müqavimətli olmalı, 12 saat öncədən suya doyurularaq nəmləndirilməlidir. Hazırlanan məhlul fırça ilə səthə yedirilərək 2mm qalınlıqda tətbiq edilir. Astarlama məhlulu qurumadan, ən qısa müddətdə (yaş-a-yaş) üzərinə beton, şap və ya sement tərkibli təmir təbəqəsi yerləşdirilməlidir. Astarlama qatı quruduğu təqdirdə adgeziya artırıcı xüsusiyyətini itirdiyi üçün təkrarən astarlanmalıdır.

Şap Hazırlanması : Uyğun ölçülü 1350 kq yuyulmuş dərə qumu, 350 kq sement ilə 4 kq SikaPaver®-125 və 110 lt su ilə qarışdırılaraq hazırlanır. Astarlanmış səth üzərinə , astarlama məhlulu qurumadan (yaş-a-yaş) yerləşdirilməlidir.

Sənaye Döşəmə şapları : Uyğun ölçülü 1m³ aqreqat, ən az 380 kq sement, 85 lt su ilə qarışdırılmış 3 kq SikaPaver®-125 və 6 kq Sikament® -300 qarışdırılaraq hazırlanır. Öncədən hazırlanmış və səthə çəkilməmiş astarlama məhlulu üzərinə məhlul qurumadan (yaş-a-yaş) yerləşdirilməlidir.

Suvaqlar : Uyğun ölçülü 1m³ dərə qumu ilə 350 kq sement qarışımı, 5 kq SikaPaver®-125 əlavə olunmuş 120 lt su ilə qarışdırılaraq mala tutarlılığında hazırlanır. Suvaq vurulacaq səth 12 saat öncədən suya doyurulmalı və nəmləndirilməlidir. SikaPaver®-125-li suvaqlar, su qalığı olmayan amma suya doyurulmuş, nəmləndirilmiş və ya quru müqavimətli səthlərə tətbiq edilməlidir.

Püskürtmə/Çiləmə Qarışımlar : Uyğun ölçülü 1350 kq dərə qumu, 350 kq sement ilə 10lt SikaPaver®-125 əlavə olunmuş lazımlı konsistensaya uyğun su miqdarı ilə qarışdırılır. 12 saat öncədən suya doyurulmuş səthə püskürtmə və ya çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir. Növbəti sement tərkibli təbəqə (suvaq, plitə yapışdırıcısı, təmir materialı) tətbiq edilmədən öncə vurulmuş astar təbəqənin də nəmləndirilməsi tövsiyyə olunur.

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Sement tərkibli təbəqələr arasında adgeziya artırıcı məhlul tələb olduqda SikaPaver®-125 və ya SikaPaver®-125-Su məhlulu tək başına astar olaraq istifadə edilməməlidir. Sement, qum ,su, SikaPaver®-125 qarışımı hazırlanaraq tətbiq edilməlidir.
- Tətbiq temperaturu +5°C-nin üzərində olmalıdır.
- Suvaqlar və şapların kürlənmə metoduna əməl olunaraq bərkiməsi təmin edilməlidir. Təzə yerləşdirilmiş beton, şap, suvaq ilkin quruma müddəti ərzində güclü külək, birbaşa günəş şüalarından və şaxtadan qorunmalıdır.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi

(SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Səth təmizlənməli, toz, kir, zəif yapışmış parçacıqlardan və yapışqanlıq, tutunma və hopduruculuğa mane olan təbəqələrdən arındırılmalıdır. Pas, koroziyalı və bütün zəif yapışmalı təbəqələr çıxarılmalı, tətbiqdən öncə uyğun hazırlıq metodu ilə səth hazırlanmalıdır.

QARIŞDIRMA

SikaPaver®-125, istifadə məqsədinə bağlı olaraq lazımı miqdar su ilə qarışdırılmalıdır. Hazırlanmış SikaPaver®-125 və su mayesi təmiz qarışdırma qabına qoyulur, yavaş-yavaş qarışdırılaraq sement-qum qarışımı əlavə edilir. Eynicinsli, topaqsız qarışım əldə edilənədək qarışdırılmalıdır. İstənilən qatılıq və tutarlılıq üçün maye miqdarı tənzimlənərək qarışım hazırlanmalıdır.

TƏTBİQ

Yapışqanlıq artırıcı astar

Tətbiqə başlamadan və tətbiq müddətinə səthin nəmli qalmasına diqqət edilməlidir. Səthdə su yığılması olmamalı, varsa süngər ilə götürülməlidir. Səth, tünd və mat olmalı, gözənlərdə su qalıq qalmamalıdır. Astarlama məhlulu səthə fırça ilə yedirilərək çəkilməli, nahamarlıqlar və gözənlər doldurulmalı, 2mm qalınlığının əldə edildiyindən əmin olunmalıdır.

Sement Bağlayıcı Qarışımlar

İstifadə məqsədi və tələbinə uyğun olaraq SikaPaver®-125 -li qarışım hazırlanır, suyaq, beton və şapların standart tətbiq və yerləşdirmə qaydalarına əməl edilərək tətbiq olunur.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra bütün alətlər və tətbiq avadanlıqları su ilə təmizlənməlidir. Sərtlənmiş material yalnız mexaniki şəkildə çıxarıla bilər.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusən də, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standart ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktika, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

Sika Azərbaycan MMC

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi

SikaPaver®-125

June 2025, Versiya 01.01
02140400000002022

SikaPaver-125-az-AZ-(06-2025)-1-1.pdf

