

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Sika® Stabilizer PAV 130

Kationik və anionik bitum emulsiyalarının istehsalı üçün emulqator

TƏSVİR

Sika® Stabilizer PAV 130, kationik və anionik bitum emulsiyalarının istehsalı üçün maye emulqatordur.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

- Əsasən tikililərin yeraltı hissələrinin hidroizolyasiyası üçün örtüklərdə istifadə olunan anionik (qələvi) bitum emulsiyalarının istehsalı üçün.
- Yol tikintisi və təmiri kimi tətbiqlərdə istifadə olunan kationik (turşulu) bitum emulsiyaları üçün emulqator kimi.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Bir və iki komponentli sistemlərin istehsalı üçün uyğundur.
- Yüksək emulsiya sabitliyi və geniş tətbiq imkanları təmin edir.
- pH 2–14 aralığında olan emulsiyaların istehsalı üçün uyğundur.
- Emulsiyalar üzvi və qeyri-üzvi qatılaşdırıcılarla asanlıqla hazırlanıb emal edilə bilər.

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Yağ turşusu əvəzedicisi			
Qablaşdırma	IBC	-	*Mövcud qablaşdırma variantları üçün cari qiymət siyahısına baxın.	
	Çəllək	200 kg		
Görünüş və rəng	Maye, sarımtıl rəngli			
Saxlama Müddəti	Açılmamış qablaşdırmada düzgün saxlanıldığı halda istehsal tarixindən etibarən 12 ay.			
Saxlama Şərtləri	Quru şəraitdə, +5°C ilə +35°C arasında olan temperaturda saxlayın. Birbaşa günəş şüalarından və şaxtadan qoruyun. Məhsul donarsa və ya çökmə yaranarsa, otaq temperaturunda tədricən əridildikdən və intensiv qarışdırıldıqdan sonra istifadə edilə bilər.			
Sıxlığı	0,95 - 1,10 g/cm ³ (+ 20°C-də)			ISO 758
pH-Dəyəri	8,00 - 13,00 (10% məhlul)			ISO 4316

Sərfiyyat

Dozaj tətbiq sahəsindən, emulsiya növündən və bitum emulsiyasının tələb olunan sabitliyindən asılıdır.

- **Tikinti hidroizolyasiyası üçün sabit anionik əsaslı emulsiya üzrə nümunə tərkib :**

Tərkib	İstifadə Miqdarı (% kütlə üzrə)
Bitum B 70/100 E	60.00 %
Sika® Stabilizer PAV 130	1.50 – 2.50 %
Köpüksöndürücü	0.05 – 0.10 %
NaOH	0.20 %
Qeyri-üzvi qatılaşdırıcı (məs., bentonit)	0.80 %
Su	Qalan hissə %
Emulsiyanın pH dəyəri	Təqribən ~ 12

Emulsiyaların istehsalı üçün yüksək kəsmə qüvvəli emulqasiya avadanlıqlarının (kolloid dəyirmanlarının) istifadəsi tövsiyə olunur.

- **Kationik bitum emulsiyası üçün nümunə tərkib :**

Tərkib	İstifadə Miqdarı (% kütlə üzrə)
Bitum B 50/70	50.00 – 60.00 %
Sika® Stabilizer PAV 130	0.60 – 1.50 %
Konsentratlaşdırılmış HCl ilə pH tənzimlənməsi	Təqribən ~ 2 – 4
Su	Qalan hissə %

Kationik bitum emulsiyalarının istehsalında tələb olunan dozaj emulsiyanın istənilən bərkimə xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır (xüsusi formulalarda, məsələn, təkrar emal emulsiyalarında >1%). Buna görə də uyğun laboratoriya sınaqları ilə müəyyən edilməlidir.

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
Sika® Stabilizer PAV 130
August 2026, Versiya 01.01
021405121000229782

YERLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusən də, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktika, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

SikaStabilizerPAV130-az-AZ-(08-2026)-1-1.pdf

