

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaEmaco® N 605

(köhnə adı MEmaco N 605)

R2 sinfi, incə səth düzəltmə və bitirmə materialı

TƏSVİR

SikaEmaco® N 605, EN 1504-3 standardının R2 sinif tələblərini qarşılayan, sement və polimer tərkibli, istifadəyə hazır səth düzəltmə qarışımıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

- Beton və suvaq səthlərdə gözənek doldurucu və hamarlayıcı olaraq
- Üfüqi və ya şaquli struktur elementlərinin incə təmirində
- Səthi qüsurlar və boşluqların doldurulmasında
- Künclərin və birləşmələrin bərpasında

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan tətbiq
- Hamar səth bitişini təmin edir
- Xüsusi adgeziya artırıcı astar tələb etmir
- Donma-ərimə döngüsünə dayanıqlıdır
- Aşağı büzülmə xassəli
- Qeyri korrozivdir
- A1 yanğın sinfi

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

- AZS Sertifikatı
- EN 1504-3 standardının R2 sinfi tələblərini qarşılayır.

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Sement, seçilmiş aqreqatlar, polimer əlavələr
Qablaşdırma	20 kg-lıq torba
Görünüş və rəng	Toz, boz
Saxlama Müddəti	Doğru anbarlama şərtlərində istehsal tarixindən etibarən 12 ay.
Saxlama Şərtləri	Məhsul, açılmamış, zədələnməmiş, möhürlənmiş qablaşdırmada quru şəraitdə, +5°C ilə +35°C arası temperaturda saxlanmalıdır.
Sıxlığı	Təzə qarışımın sıxlığı ~1.7 kg/l (+20 °C -də)
Qalınlıq	Min.1 mm / Maks. 5mm
Maksimum dənəcik ölçüsü	0.7 mm
Sıxılma müqaviməti	~15 mPa
Bükülmə gücü	~3 mPa
Dartma yapışma gücü	≥ 1 mPa
Yanğına reaksiya	Avro sinfi- A1

TƏTBİQ MƏLUMATI

Məhsulun Məlumat Vərəqi

SikaEmaco® N 605

June 2025, Versiya 01.01

02030200000002038

Qarışdırma nisbəti	20 kq torba üçün ~3.8 - 4.4 su istifadə edilməlidir. Su/toz nisbəti 0.19-0.22
Məhsul temperaturu	Min. +5 °C / Maks. +25 °C
Ətraf mühit temperaturu	Min. +5 °C / Maks. +30 °C
Səthin temperaturu	Min. +5 °C / Maks. +30 °C
İstifadə müddəti	~30 dəqiqə (+20°C-də)

SİSTEM MƏLUMATI

Sistem strukturu	Adgeziya astarı / Koroziyadan mühafizə
	Sika Monotop®- 610
	və ya Sika Monotop®- 1010
	və ya SikaTop® Armatec® 110
	EpoCem®
	Struktur Təmir Materialı
	Sika Monotop®- 4012
	və ya SikaEmaco® S 488
	Səth düzəltmə/bitirmə
	SikaEmaco® N 605
	Standard istifadə

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Birbaşa günəş altında və/və ya güclü küləklərdə tətbiqdən çəkinin.
- Tövsiyə olunandan artıq su əlavə etməyin.
- Yalnız müqavimətli, sabit, hazırlanmış səthə tətbiq edin.
- Səth bitirmə zamanı su əlavə etməyin, bu rəng dəyişikliyinə və çatlamaya səbəb ola bilər.
- Yeni tətbiq olunmuş təbəqəni dondan qoruyun.
- Sika MonoTop® materialları ilə Beton Təmiri tətbiq metodu sənədinə və ya EN 1504-10 standardının tövsiyələrinə müraciət edin.
- Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya müddətləri ətraf mühitin, səthin temperaturu və nisbi hava rütubətindən təsirlənir. Aşağı temperaturda hidratasiya yavaşlayır, bu da işləmə müddətini və iş vaxtını uzadır. Yüksək temperaturlar hidratasiyanı sürətləndirir və yuxarıda qeyd olunan vaxtlar müvafiq olaraq qısalar. Materialın düzgün kürləməsini tamamlaması üçün ətraf mühitin və səthin temperaturu icazə verilən minimum temperaturdan aşağı düşməməlidir.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi

(SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Səth, hərtərəfli təmiz olmalı, tozdan, zəif parçacıqlardan, səthin çirklənməsindən və yapışmanı azaldan və ya təmir materialları tərəfindən sorulmasının və ya islanmasının qarşısını alan təbəqələrdən təmizlənməlidir. Qopmuş, zəif, zədələnmiş və müqavimətsiz beton səth və lazım olduqda müqavimətli təbəqə uyğun hazırlıq avadanlığı ilə çıxarılmalıdır.

QARIŞDIRMA

SikaEmaco® N 605, aşağı sürətli (<500 rpm) elektrikli əl qarışdırıcısı ilə və ya püskürtmə tətbiqi üçün uyğun avadanlıq ilə qarışdırıla bilər. Qarışdırıcının növündən və ölçüsündən asılı olaraq bir dəfəyə 2-3 torba və ya daha çox torba qarışdırmaq olar. Tövsiyə olunan miqdarda suyu təmiz və uyğun bir qarışdırıcı qaba tökün. Qarışdırıcını işə salın, aşağı sürətlə qarışdırarkən, tozu suya əlavə edin və lazımlı tutarlılığa qədər ən azı 3 dəqiqə qarışdırın.

TƏTBİQ

Yaxşı hazırlanmış və kobudlaşdırılmış səthlərdə bu məhsul üçün xüsusi bir astar məhlulu tələb olunmur. Adgeziya artırıcı astar tələb olunduqda uyğun Sika məhsulu seçilməli və tətbiq təlimatları üçün müvafiq Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edilməlidir. SikaEmaco® N 605, ənənəvi üsullardan istifadə etməklə əl alətləri ilə mexaniki şəkildə tətbiq oluna

bilər. Tətbiqdən 2 saat əvvəl hazırlanmış səth əvvəlcədən nəmləndirilməli, nəm saxlanmalı və qurumasına icazə verilməməlidir. Tətbiqdən əvvəl səthdə artıq su olmamalı, süngər ilə təmizlənməlidir. Səth parıltısız, tünd tutqun görünməli və səth məsamələrinə və çuxurlarında su qalığı olmamalıdır. SikaEmaco® N 605 səth düzəltmə qarışımı tətbiq edilərkən, ilk növbədə, səthə təzyiqli şəkildə çəkilərək sıyırılır, nazik bir təbəqə sıyırma qatı ilə səthdəki məsamələr və çuxurları doldurulur. Lazımı qalınlıq əldə edilməsi üçün düzləşdirmə qatı çəkilir. Tələbə uyğun olaraq plastik mala, taxta mala və ya nəm süngər ilə bitiş teksturası verilir və hamarlanır.

KÜRLƏNMƏSİ

SikaEmaco® N 605 , təzə tətbiq edilmiş səthdə vaxtından əvvəl və erkən qurumanın baş verməməsi üçün nəm geotekstil, polietilen naylon kimi uyğun kürlənmə üsullarından istifadə etməklə qorunmalıdır .

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra alət və avadanlıqlar təmiz su ilə yuyulmalıdır. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənir.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilirlər.

Sika Azərbaycan MMC

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi

SikaEmaco® N 605

June 2025, Versiya 01.01
02030200000002038

SikaEmacoN605-az-AZ-(06-2025)-1-1.pdf

