

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaWall®-45 Deco Primer

Məsaməli səthlər üçün akrilik astar

TƏSVİR

SikaWall®-45 Deco Primer, tək komponentli, akrilik dispersiya əsaslı, mineral səthlər üçün yapışqanlıq artırıcı astarlama məhluludur. SikaWall®-45 Deco Primer, SikaWall®-1030 ilə SikaWall®-5000 Mineral deco arasında yapışqanlıq artırıcı və tozumsuzluq üçün istifadə edilir.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

SikaWall®-45 Deco Primer, mineral səthlərin astarlanması, tozlanmasına qarşı, suvaqlar, incə səth düzəldicilər, plitə yapışdırıcıları, boya və divar kağızlarının altında astarlama məqsədi ilə istifadə edilir.

- Sement qarışımların tətbiqində
- Az və ya çox hopduruculu səthlərdə
- İstilik izolyasiya (ETICS) sisteminin astar komponenti olaraq

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Akrilik emulsiya
Qablaşdırma	4 kg, 10 kg
Saxlama Müddəti	İstehsal tarixindən etibarən 12 ay.
Saxlama Şərtləri	Açılmamış, zədələnməmiş və möhkəm bağlanmış qablaşdırmasında, quru şəraitdə, günəşdən və saxtadan qorunaqlı, +5°C ilə +30°C arası temperaturda saxlanılmalıdır.
Görünüş və rəng	Bəyaz, maye
Sıxlığı	~1.01 kg/lt

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Yaxşı yapışma
- Yaxşı hopma
- Asan tətbiq
- Tez quruma və qısa gözləmə müddətli
- Su əsaslıdır, həlledici yoxdur
- Ətraf mühiti çirkləndirmir
- Buxar keçirgəndir
- Səthin yapışma gücünü artırır
- Səthin absorpsiyasını azaldır
- Daxili və xarici tətbiq işləri üçün

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

AZS 039-2000

SİSTEM MƏLUMATI

Sistem strukturu	SikaWall®-1010 Adhesive	Yapışdırıcı
	Gücləndirmə hörgüsü	Şüşə fiber hörgü
	SikaWall®-1030 Render	Suvaq
	SikaWall®-45 Deco Primer	Akrilik astar
	SikaWall®-5000 Mineral Deco DS/DR	Mineral dekorativ suvaq
Uyğunluq	Məhsull çeşidi	Səthlər
	SikaCeram®	Beton
	SikaWall®	Sement qarışımları və şaplar
	SikaScreed®	Suvaqlar
	SikaFloor® Level	Kalsium sulfat(anhidrid) şaplar Taxta: osb və dsb lövhələr

TƏTBİQ MƏLUMATI

Sərfiyyat	Səth hopduruculuğundan asılı olaraq hər qatda 0.1-0.25 kg/m ² *Bu rəqəm nəzəri xarakter daşıyır və rəqəmə səthin məsaməliliyinə, səth profilinə, səviyyə fərqliliklərinə və ya itgi bağlı əlavə miqdarlar daxil deyildir.
Məhsul temperaturu	+5 °C min. / +30 °C maks.
Ətraf mühit temperaturu	+5 °C min. / +30 °C maks.
Səthin temperaturu	+5 °C min. / +30 °C maks.

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

AVADANLIQ

- Fırça
- Rolik
- Aşağı təzyiqli püskürtmə avadanlığı

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Tətbiq səthi, sağlam, konstruktiv cəhətdən dayanıqlı, təmiz, quru olmalı və yapışmaya təsir göstərə biləcək bütün çirkləndiricilərdən, kir, yağ, sement şərbəti, mum, lak, köhnə yapışdırıcı qalıqları, boya örtükləri və sinter, məhlul və toz təbəqələrindən təmiz olmalıdır. Tətbiq edilməzdən əvvəl bütün toz, boş və kövrək hissəciklər tamamilə təmizlənməlidir, sənaye tipli

vakuum çəkmə avadanlığından istifadə tövsiyyə edilir. Səthlər, mexaniki olaraq hazırlanmalı, uyğun aşındırıcı, püskürtmə təmizləmə, qaşım, daşlama və ya yonma kimi uyğun üsullardan istifadə etməklə hazırlanmalıdır. Bütün boşluqlar və gözənlər müvafiq Sika® təmir məhsulları ilə doldurulmalıdır.

QARIŞDIRMA

Məhsul istifadəyə hazır kimi təqdim olunur. Məhsulu tətbiq etməzdən əvvəl homojenləşdirmək tövsiyyə olunur. İstifadə etməzdən əvvəl qablaşdırmanı silkələyin və ya qarışdırın.

TƏTBİQ

Astarı rulon, fırça və ya uyğun çiləmə avadanlığı ilə hazırlanmış səthin üzərinə tətbiq edin. Davamlı, məsaməsiz bir təbəqənin səthi əhatə etdiyindən əmin olun. Çox hopdurucu səthlərdə ikinci qatın tətbiqi lazım ola bilər. Astarın gölməçələnməsindən çəkinin. Sonrakı məhsulları tətbiq etməzdən əvvəl gözləmə/örtmə müddətinin dolduğundan əmin olunmalıdır.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra bütün alətləri və tətbiq avadanlıqlarını su ilə təmizləyin. Sərtləmiş material yalnız mexaniki şəkildə çıxarıla bilər.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
SikaWall®-45 Deco Primer
September 2024, Versiya 01.01
02189020000000180

SikaWall-45DecoPrimer-az-AZ-(09-2024)-1-1.pdf

