

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Sikafloor®-264 Plus

Özü Səviyyələnən Döşəmə Örtüyü və Eboksid boya

TƏSVİR

Sikafloor®-264 Plus, iki komponentli eboksid əsaslı rəngli örtük və boyadır. Yüksək dayanımlı, hamar, parlaq səth və ya müxtəlif ölçülü kvars dənəcikləri səpilmiş halda sürüşməyə qarşı dayanıqlı səth təmin edən örtük materialıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

Sikafloor®-264 Plus yalnız təcrübəli peşəkarlar tərəfindən istifadə olunmalıdır.

Sikafloor®-264 Plus aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur:

- Beton və sement əsaslı səthlərdə öz-özünə səviyyələnən döşəmə örtüyü tətbiqlərində
- Beton və sement əsaslı səthlərdə hamar boyama örtük tətbiqlərində (roller ilə)
- Beton və sement əsaslı səthlərdə sürüşməyə qarşı dayanıqlı örtük tələblərinin qarşılanması
- Kvars qumu səpilmiş sistemlər üçün son qat və ya üst örtük tətbiqlərində

Qeyd: Məhsul yalnız daxili məkan tətbiqlərində istifadəyə uyğundur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Yüksək mexaniki dayanıqlılıq
- Yüksək zərbə dayanıqlılığı
- Az qulluq tələb edir
- Az qoxulu
- Aşağı VOC emissiyası
- Tikişsiz, parlaq və gigiyenik döşəmə tərtibi
- İstəyə görə sürüşməz və ya hamar səth profil təmini

DAVAMLILIQ

- EN 15804 standartına uyğun Ekoloji Məhsul Bəyannaməsi (EPD). EPD müstəqil tərəf Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) tərəfindən təsdiqlənmişdir.
- LEED® v4 çərçivəsində Daxili Mühit Keyfiyyəti (EQ) kreditinə töhfə verir: Aşağı emissiyalı materiallar — 1–3 bal.
- LEED v4.1 MR: Material tərkibi (seçim 2) Sikafloor®-264 Plus.
- AgBB tələblərinə, o cümlədən daxili mühit üçün LCI dəyərlərinə (iyun 2021) uyğun gəlir.
- Fransız tənzimləməsinə əsasən daxili VOC emissiyaları sinfi A+.
- Tikinti materiallarının VOC emissiya təsnifatı RTS M1.

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

- EN 1504-2:2004 standartına əsasən CE nişanı və performans bəyannaməsi — Beton konstruksiyaların qorunması və təmiri üçün məhsullar və sistemlər — Beton üçün səth qoruma sistemləri — Örtüklər.
- EN 13813:2002 standartına əsasən CE nişanı və performans bəyannaməsi — Döşəmə və şap materialları — Şap materialı — Xüsusiyyətlər və tələblər — Sintetik qatran şap materialı.
- Sürüşməyə qarşı müqavimət DIN EN 16165, Sikafloor®-150 Plus / -264 Plus, Roxeler, Test Hesabatı № 020067-24-6.
- Dekontaminasiya (Zərərsizlik) sertifikatı DIN ISO 8690, Sikafloor®-264 Plus, iLF, Test Hesabatı № 240936.
- Qida ilə dolaylı təmas üçün uyğunluq, Sikafloor®-264 Plus, Wessling, Sertifikat № CAL25-010562-1_CER.

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Solventsiz eboksid qatran	
Qablaşdırma	A komponenti	24 kg
	B komponenti	6 kg
	A+B Set	30 kg
Görünüş və rəng	A komponenti	Rəngli, maye
	B komponenti	Şəffaf, maye
	Bərkimiş örtük	Rəngli, parlaq səth
Saxlama Müddəti	İstehsal tarixindən etibarən 24 ay	
Saxlama Şərtləri	Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada, quru şəraitdə +5 °C ilə +30 °C arasında saxlanmalıdır. Hər zaman qablaşdırma məlumatına istinad edin. Təhlükəsiz istifadə və saxlama haqqında ətraflı məlumat üçün mövcud Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqinə baxın.	
Sıxlığı	A+B qarışımı	1.48 kg/l (EN ISO 2811-1)
	A komponenti	1.67 kg/l
	B komponenti	1.01 kg/l
Kütləcə qatı maddə miqdarı	100 %	
Həcmcə qatı maddə miqdarı	100 %	

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Shore D sərtliyi	+23 °C-da 14 günlük quruma sonrasında	80	(EN ISO 868)
Aşınma müqaviməti	+23 °C-da 7 günlük quruma sonrası	430 mg (H22 / 1000 g / 1000 dövr)	(EN ISO 5470-1)
Zərbə dayanıqlığı	4 Nm		(EN ISO 6272-1)
	≥ IR4		(EN ISO 6272-1)
Sıxılma müqaviməti	+23 °C-da 28 günlük bərkimə sonrası	140 MPa	(EN ISO 604)
Bükülmə gücü	+23 °C-da 28 günlük bərkimə sonrası	45 MPa	(ISO 178)
Dartma yapışma gücü	> 1.5 N/mm ² (betonda iç qopma)		(EN 1542)
Yanğına reaksiya	Sinfi B _{fl} -s1		(EN 13501-1)

TƏTBİQ MƏLUMATI

Qarışdırma nisbəti	A : B (kütlə nisbəti)	80 : 20
Sərfiyyat	İstifadə Məqsədi	Sərfiyyat
	Aşınma təbəqəsi (dolğulu) ,özü səviyyələnən	1.6-1.9 kg/m ² /mm
	Boyama qatı	0.3–0.4 kg/m ²
	Örtüklərin və qumlu səthlərin son qatı	0.6–0.8 kg/m ²
Məhsul temperaturu	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

Ətraf mühit temperaturu	Maksimum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Nisbi hava rütubəti	Maksimum	80 % r.h.		
Şeh Düşmə temperaturu	Kondensasiya əmələ gəlməməsinə diqqət edin. Kondensasiya və səthdə ləkələnmə riskini azaltmaq üçün səthin və yeni tətbiq olunmuş örtüyün temperaturu şəh düşmə nöqtəsindən ən azı +3 °C yüksək olmalıdır. Aşağı temperatur və yüksək rütubət şəraiti səthdə ləkələnmə ehtimalını artırır.			
Səthin temperaturu	Maksimum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Səthin nəmlilik miqdarı	İstifadə olunan eboksid astar məhlulunun Məhsulun Məlumat Vərəqinə baxın.			
İstifadə müddəti	+10 °C	50 dəqiqə		
	+20 °C	25 dəqiqə		
	+30 °C	15 dəqiqə		
	Qeyd: Göstərilən vaxtlar təxmini xarakter daşıyır və ətraf mühit şəraitinin dəyişməsindən, xüsusilə temperatur və nisbi rütubətdən təsirlənəcəkdir.			
Növbəti qat üçün gözləmə müddəti	Sikafloor®-264 Plus üzərinə həlledicisiz(solventsiz) məhsullar tətbiq etməzdən əvvəl aşağıdakı müddətlər gözlənilməlidir:			
	Temperatur	Minimum	Maksimum	
	+10 °C	~ 30 saat	~ 3 gün	
	+20 °C	~ 24 saat	~ 48 saat	
	+30 °C	~ 16 saat	~ 24 saat	
	Qeyd: Göstərilən vaxtlar təxmini xarakter daşıyır və ətraf mühit şəraitinin dəyişməsindən, xüsusilə temperatur və nisbi rütubətdən təsirlənəcək.			
İstismara hazır olma zamanı	Temperatur	Piyada Keçidi	Yüngül istifadə	Tam Quruma
	+10 °C	~ 30 saat	~ 6 gün	~ 7 gün
	+20 °C	~ 24 saat	~ 4 gün	~ 5 gün
	+30 °C	~ 16 saat	~ 2 gün	~ 3 gün
	Qeyd: Vaxtlar sistemin son qatının tətbiqindən sonrası üçün keçərlidir. Vaxtlar, ətraf mühit şəraitinin dəyişməsindən, xüsusilə temperatur və nisbi rütubətdən təsirlənəcək.			

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

Aşağıdakı Tətbiq Təlimatları Sənədinə baxın:

- Sika Tətbiq Təlimatları — Döşəmə sistemləri üçün səthlərin qiymətləndirilməsi və hazırlanması
- Sika Tətbiq Təlimatları — Sikafloor® Məhsullarının qarışdırılması və tətbiq

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTH HAZIRLIĞI

Önəmlidir:

Çatların düzgün işlənməməsi xidmət müddətinin azalmasına səbəb olur!

Çatların düzgün qiymətləndirilməməsi və işlənməməsi xidmət müddətinin azalmasına və səthdə çatların görünməsinə gətirib çıxara bilər.

- Statik çatlar üçün, çat genişliyinin Sikafloor®-264 Plus ilə örtülməyə uyğun olduğundan əmin olun.
- Dinamik çatlar üçün, hərəkətin Sikafloor®-264 Plus-un hərəkət qabiliyyəti daxilində olduğundan əmin olun.

Dərz və çatların işlənməsi:

Beton dərzləri və mövcud statik səth çatları tam qat tətbiqindən əvvəl öncədən işlənməlidir. Bunun üçün Sikadur® və ya Sikafloor® qatranlarından istifadə edin.

Səthlər:

Sement əsaslı səthlər struktur cəhətdən möhkəm olmalı və kifayət qədər sıxılma gücünə malik olmalıdır (min. 25 N/mm²), həmçinin minimum dartılma gücü 1.5 N/mm² olmalıdır.

Səthlər təmiz, quru və kir, yağ, çirkəndiricilər, örtüklər, sement tozu, səth emalları və zəif tutunmuş təbəqədən azad olmalıdır.

Səth Hazırlığı

Önəmlidir:

Səthi boşluqlar səbəbindən səth qüsurları

Səth hazırlığı zamanı səthdəki boşluqlar və gözənekler təmir edilmədikdə, bu örtük təbəqəsini zəiflədəcək və məhsula zərər verəcəkdir.

- Hazırlıq zamanı bütün boşluqları və hava dəliklərini tam aşkar edin və lazımı təmiri üsulunu müəyyən edin.

Hazırlıq:

1. Zəif sement şərbəti qatını çıxarın.
2. Sement əsaslı səthləri mexaniki üsulla hazırlayın: aşındırıcı qum püskürtmə, qaşıma və ya frezləmə avadanlığı ilə sement şərbətini çıxarın.
3. İncə qat boya tətbiq olunacaq isə yüksək nöqtələr cilalanmalı, səth düzləşdirilməlidir.
4. Tətbiq səthindən bütün tozu, boş və kövrək materialları sənaye tipli tozsoranla təmizləyin.
5. Səthi hamarlayın və ya çatları, boşluqları Sikafloor®, Sikadur® və Sikagard® məhsulları ilə doldurun.
6. Səth düzəltmə və qüsurların təmiri üçün əlavə məlumat üçün Sika® Texniki Xidmətlərlə əlaqə saxlayın.

Sement əsaslı olmayan səthlərin hazırlanması:

Sement əsaslı olmayan səthlərin hazırlanması barədə məlumat üçün Sika® Texniki Xidmətlərlə əlaqə saxlayın.

QARIŞDIRMA

Boyama Tətbiqi üçün Qarışdırma:

1. A- komponenti (qatran) qarışdırın, rəng pigmenti tam yayılana və vahid rəng əldə olunana qədər.
2. B-komponentini (bərkidici) A-komponentinə əlavə edin.

3. A və B komponentini birlikdə 3 dəqiqə fasiləsiz, vahid rəngli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın.
4. Tam qarışmanı təmin etmək üçün materialı başqa bir qaba tökün və yekcins qarışıq əldə olunana qədər yenidən qarışdırın.
5. Son qarışdırma mərhələsində, qarışdırma qabının yanlarını və dibini düz və ya düz kənarlı mala ilə ən azı bir dəfə qaşıyın ki, tam qarışma təmin edilsin.

Önəmlidir:

Həddindən artıq qarışdırmadan çəkinin.

Örtük Tətbiqi üçün Qarışdırma

1. A-komponentini (qatran) qarışdırın, rəng pigmenti tam yayılana və vahid rəng əldə olunana qədər.
2. B-komponentini (bərkidici) A-komponentinə əlavə edin.
3. A + B qarışdırılarkən, tələb olunan kvars dolğu və ya aqreqatları tədricən əlavə edin.
4. Tam qarışmanı təmin etmək üçün materialı başqa bir qaba tökün və yekcins qarışıq əldə olunana qədər qarışığı əlavə 2 dəqiqə qarışdırın.
5. Son qarışdırma mərhələsində, qarışdırma qabının yanlarını və dibini düz və ya düz kənarlı mala ilə ən azı bir dəfə qaşıyın ki, tam qarışma təmin edilsin.

Önəmlidir:

Həddindən artıq qarışdırmayın.

TƏTBİQ

Önəmlidir:

Nəmdən qoruyun.

Tətbiqdən sonra məhsulu ən azı 24 saat nəm, kondensasiya və birbaşa su ilə təmasdan qoruyun.

Önəmlidir:

Astarın kvars qumu ilə örtülməsi:

Astar təbəqəsinin aqreqatla örtmək səthdən qalxan buxarın məhsulda qabarcıq və səth qüsurları yaratmasına səbəb ola bilər.

1. Astarı mexaniki yapışma üçün aqreqatla örtməyin.

Önəmlidir:

Səthdə nəmlik > 4% olduqda müvəqqəti nəmlik baryeri tələb olunur

1. Əgər səthdə nəmlik CM-metodu ilə ölçüldükdə > 4% olarsa, Sikafloor® EpoCem® ilə müvəqqəti baryer tətbiq edin. Əlavə məlumat üçün Sika texniki xidmətinə müraciət edin.

Önəmlidir:

Yüksəlmə nəmlik olan səthlərdə tətbiq etməyin.

Önəmlidir:

Rəng uyğunsuzluğu:

1. Rəng uyğunluğu üçün məhsulu eyni partiya nömrələrindən istifadə edərək tətbiq edin.

Önəmlidir:

Yanlış isitmə üsulu

Qaz, yağ və ya kerosinlə işləyən istilik cihazları karbon dioksid və su buxarı istehsal edir, bu da səthə zərər verə bilər.

1. Müvəqqəti istilik üçün yalnız elektrikli hava üfürən cihazlardan istifadə edin. Qaz, yağ, kerosin və digər yanacaq ilə işləyən cihazlardan istifadə etməyin.

İncə Boyama

1. Qarışdırılmış məhsulu səthə tökün və yayın. Qeyd: Sərfiyyat üçün Tətbiq Məlumatına baxın.
2. Məhsulu qısa tüklü rolik ilə iki istiqamətdə tətbiq edin.

Özü Səviyyələnən Örtük

1. Qarışdırılmış məhsulu səthə tökün. Qeyd: Sərfiyyat üçün Tətbiq Məlumatına baxın.
2. Məhsulu dişli mala ilə səthə bərabər yaydırın.
3. Səthdə iki istiqamətdə kirpi-rolük gəzdirin. Qeyd: Tətbiq zamanı "yaş kənar" saxlayın ki, tikişsiz səth əldə edilsin.

Qum Səpilmiş Səth Üçün Son Qat

1. Qarışdırılmış məhsulu Səthə tökün. Qeyd: Sərfiyyat üçün Tətbiq Məlumatına baxın.
2. Məhsulu rezin mala ilə səthə bərabər yaydırın.
3. Səthdə düz bucaq altında iki istiqamətdə rolük gəzdirin. Qeyd: Tətbiq zamanı "yaş kənar" saxlayın ki, tikişsiz səth əldə edilsin.

Sürüşməz Qum Səpilmiş Qat

1. Qarışdırılmış məhsulu hazırlanmış səthə tökün.
2. Məhsulu mala ilə səthə bərabər yaydırın.
3. Səthdə iki istiqamətdə kirpi-rolük gəzdirin.
4. Məhsulu 15 dəqiqə kürlənməyə buraxın. Qeyd: Vaxt temperaturdan asılıdır (+20 °C üçün verilmişdir).
5. Səthi əvvəlcə yüngül, sonra tam şəkildə kvars qumu və ya silisium karbid ilə səpin. Qeyd: Aqreqat sistemin quruluşundan asılıdır. Müvafiq Sistem Məlumat Vərəqəsinə baxın.
6. Səth yapışqan olmayana qədər gözləyin.
7. Bütün boş qumu sənaye tipli tozsoranla təmizləyin.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

Bütün alətləri və tətbiq avadanlıqlarını istifadə etdikdən dərhal sonra Sika® Thinner C ilə təmizləyin. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsulla çıxarıla bilər.

YERLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və

məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
Sikafloor®-264 Plus
January 2026, Versiya 02.01
020811020020000326

Sikafloor-264Plus-az-AZ-(01-2026)-2-1.pdf

