

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaCeram®-15

(köhnə adı SikaTile®-15)

C1T sinfi, incə təbəqə üsulu ilə tətbiq edilən plitə yapışdırıcısı

TƏSVİR

SikaCeram®-15, keramik plitə və kafellərin yapışdırılması üçün su əlavə edilməklə istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilən, sement əsaslı yapışdırıcıdır. Keramika və kafelləri yapışdırmaq üçün 5 mm-ə qədər qalınlıqda tətbiq edilir.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

- SikaCeram®-15, kafel və keramik plitələrin 5 mm qalınlığa qədər incə təbəqə üsulu ilə yapışdırılması üçün istifadə edilir. Mükəmməl yapışmasına görə, ənənəvi yapışdırıcıların plitə növünə, səthə və ya xüsusi yerinə görə uyğun olmadığı hallarda istifadə edilə bilər.
- Kafel, keramika, təbii və süni daş plitələr
- Hər növ yüksək absorbsiyaya malik keramik plitələr

- Beton, suvaq və bənzəri mineral hopduruculu səthlərdə
- Kərpic, qaz beton blokları, məsaməli beton blokların yapışdırılmasında (AAC)
- Daxildə divar və döşəmələrdə, xarici məkan döşəmələrində istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- EN 12004 standardına görə C1T sinfi yapışdırıcı
- C1 Sinifi - Sement tərkibli yapışdırıcı
- T sinifi - Tikotropik tutarlılıq
- Bir çox səthə yapışma (Beton, suvaq, kərpic, daş ...)
- Asan istifadəli tiksotropik konsistensiya

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

- EN 12004:2017 standardına görə C1T sinfi.
- AZS Uyğunluq Sertifikatı

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Sement, polimer və su tutucu əlavələr
Qablaşdırma	25 kq torba
Görünüş və rəng	Ağ / boz rəngli toz
Saxlama Müddəti	Doğru anbarlama şərtlərində saxladıda istehsal tarixindən etibarən 12 ay.
Saxlama Şərtləri	Açılmamış, orijinal qablaşdırmada, sərin, quru və bağlı yerlərdə, +5°C-dən, +35°C-ə qədər temperatur aralığında saxlanılmalıdır.
Sıxlığı	Təzə qarışımın sıxlığı: ~ 1.5 kg/l (+20° C-də)
Maksimum dənəcik ölçüsü	D _{max} : 0.5 mm

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Dartma yapışma gücü	Standard Tətbiqdə	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	(EN 12004)
	Suda saxladıqdan sonra	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
	İsitilik yaşlandırması	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
	sonrasında		
Sürüşmə müqaviməti	$\leq 0.5 \text{ mm}$		(EN 12004)

TƏTBİQ MƏLUMATI

Qarışdırma nisbəti	25 kq torba üçün 6,50 – 7,00 litr su istifadə edilməlidir. Su / Toz nisbəti kütlə əsasında 0,26 – 0,28 olmalıdır.		
Sərfiyyat	İstifadə miqdarı, səthin nahamarlığından, səviyyəsindən, plitə ölçülərindən, tətbiq üsulundan (incə təbəqə və ya səthə və plitə arxasına çəkmə) asılıdır : Misal olaraq, 1 m2 sahə üçün lazım olan toz kq- ilə :		
	Plitə Ölçüləri	Dişli Mala ölçüsü	İstifadə Miqdarı
	Kiçik plitələr	6 mm	~ 2- 3 kq/m2
	Adi plitələr (20x20 - 40x40 cm)	8 mm	~ 3- 4 kq/m2
	Böyük ölçülü plitələr, səthə və plitəyə çəkməklə	10 mm	~ 4- 7 kq/m2
Təbəqə qalınlığı	Min. 3 mm / Maks. 5 mm		
Ətraf mühit temperaturu	Min: +5 °C / Max: +35 °C		
Səthin temperaturu	Min: +5 °C / Max: +35 °C		
İstifadə müddəti	~ 120 dəqiqə (+23 °C-də, 50% NR)		
Açıq gözləmə müddəti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$, 20 dəqiqə ərzində		
İstismara hazır olma zamanı	(+20°C-də)		
	Dərz doldurma tətbiqi	Min. 24 saat	
	Yüngül piyada keçidi	Min. 24 saat	
	Tam istifadəyə hazır olma	Min. 7 gün	

SİSTEM MƏLUMATI

Sistem strukturu	Səth	Astar
	Gips suvağı və ya anhidrid şap	SikaWall® 12 binder
	Mövcüd plitə üzəri və ya hopdurucu olmayan səthlər	SikaCeram® Primer 303
	Astar məhsulunun istifadə miqdarı üçün müvafiq Məhsulun Məlumat Vərəqinə baxın.	

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Beton 28 günlük müqavimətini almış olmalıdır.
- Tövsiyə olunan qarışdırma suyu miqdarını aşmayın.
- Yalnız sağlam, hazırlanmış səthlərə tətbiq edin.
- Maksimum təbəqə qalınlığını aşmayın.
- Təzə tətbiq olunan materialı şaxtadan və yağışdan və s. qoruyun.

- Plitələri əvvəlcədən nəmləndirmək lazım deyil.
- Açıq gözləmə müddəti uzatmaq üçün tətbiq olunan yapışdırıcıyı nəmləndirməyə çalışmayın, çünki bu, yapışma müqavimətini azaldır.
- Anhidrit döşəmə şaplarına tətbiq etməyin.
- Sulu və ya aşırı nəmli səthlərə tətbiq etməyin, çünki bu qurutma müddətini gecikdirəcəkdir.
- Yapışdırıcı tətbiqində (6-10mm-lik) şovların olmasına, alt təbəqədə olan hərəkət dərzinin üst təbəqəyə daşınmasına, üfiqi və şaquli birləşmələrdə, künclərdə, sütun ətrafı kimi struktur elementləri və tətbiq sahəsi perimetr boyunca şovların buraxılmasına diqqət edilməlidir.

Məhsulun Məlumat Vərəqi

SikaCeram®-15

March 2026, Versiya 01.01

021710102000001010

BUILDING TRUST



ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Səth, struktur olaraq sağlam, təmiz, kirdən, yağdan və digər çirkəndiricilərdən, zəif tutunmuş hissəciklərdən təmiz olmalıdır. Zəif beton və/yaxud səth qalıqları mexaniki üsullarla çıxarılmalıdır. Kiçik boşluqlar və nahamarlıqlar SikaCeram®-15 istifadə edərək düzəldilə bilər. Bununla belə, səthdəki daha böyük təmir işləri, dəliklərin/boşluqların doldurulması SikaTop®, Sika® MonoTop və ya Sika® Rep çeşidindən müvafiq məhsullar və ya Sika® Latex ilə təkmilləşdirilmiş, sahədə hazırlanan qarışımdan istifadə etməklə həyata keçirilməlidir.

Təmir işlərindən sonra, plitələri yerləşdirməzdən əvvəl təmir materiallarının (24 - 48 saat) quruma müddəti gözlənilməlidir. Yapışdırıcı tətbiqindən əvvəl toz, sərbəst və kövrək qalıqlar səthdən plastik telli süpürgə, fırça və/və ya vakuumlə təmizlənməlidir. Temperaturun yüksək və/və ya nisbi rütubətin aşağı, səthin çox məsaməli və hopduruculuğun yüksək olduğu şərtlərdə səthin əvvəlcədən nəmləndirilməsi tövsiyə olunur. Nəmləndirilmiş səthdə qalıq su olmamalıdır. Səviyyədəki fərqlilik, düz kənar profil ilə ölçüldüyündə 2 metr-də 5 mm-dən az olmalıdır. Səviyyə kifayət qədər yaxşı deyilsə, səth SikaLatex®, Sika® MonoTop və ya SikaFloor® tipli materiallarla düzəldilməlidir.

QARIŞDIRMA

SikaCeram®-15, aşağı sürətli elektrikli əl qarışdırıcısı ilə qarışdırılmalıdır. Beton qarışdırıcı avadanlığı uyğun deyildir. Tövsiyə olunan miqdarda suyu təmiz qaba tökün. Məhsulu yavaş-yavaş əlavə edərək aşağı sürətlə qarışdırmağa başlayın. Eynicinsli, topaqsız qarışım əldə etmək üçün aşağı sürətli elektrikli əl mikseri (< 500 rpm) ilə 3-5 dəqiqə qarışdırmağa davam edin. Qarışdırma bitdikdən sonra 5 dəqiqə gözləyin, yenidən 15-20 saniyə qarışdırıb istifadəyə hazır edin.

TƏTBİQ

SikaCeram®-15, dişli mala vasitəsi ilə səthə incə təbəqə çəkilərək tətbiq edilir. Yapışdırma tətbiqinə uyğun mala ölçüsü seçilməlidir.

Misal olaraq:

- 5 x 5 sm-ə qədər olan mozaikalar üçün 3

mm-lik dişli mala istifadə edin.

- Normal keramik plitələr üçün (< 200 x 200mm), 6 mm dişli mala istifadə edin.
- Böyük plitələr üçün 10 mm dişli mala istifadə edin .

SikaCeram®-15, 300 x 300-dən böyük plitələr və ya digər (plitələrin cilalanması, ağır yüklərə məruz qalması kimi) tələblər üçün səthə və plitənin yapışan üzünə çəkməklə tətbiq edilməlidir. Tələb olunan qalınlıq üçün lazımı miqdarda yapışdırıcı (~1m²) ölçüsündə sahəyə çəkilməli, dişli mala vasitəsi ilə qalınlıq tənzimlənməlidir. Keramik plitələri darıdılmış yapışdırıcı təbəqəsi üzərinə qoyun, daraq izlərinə perpendikulyar olaraq plitəni irəli-geri hərəkət etdirin. Yapışdırıcının plitə altında tam yayıldığından və daraq izlərinin itdiyindən əmin olun. Normal temperatur və rütubət şəraitində açıq gözləmə müddəti təxminən 20 dəqiqədir. Ətraf mühit temperaturunun yüksək olduğu zamanlarda Açıq Gözləmə Müddəti daha qısa olacaqdır. Bu kimi şərtlərdə plitəni yerləşdirməzdən əvvəl barmaq testi edilməli, yapışdırıcı qatı üzərində film təbəqəsi yoxlanılmalı, dişli mala səthdə təkrar gəzdirilməli və ya yapışdırıcı təbəqəsi yenisi ilə əvəz olunmalıdır.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra bütün alətləri və tətbiq avadanlıqlarını su ilə təmizləyin. Sərtləşdirilmiş / bərkimiş material yalnız mexaniki şəkildə çıxarıla bilər.

YERLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusən də, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktika, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz

məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilirlər.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
SikaCeram®-15
March 2026, Versiya 01.01
021710102000001010

SikaCeram-15-az-AZ-(03-2026)-1-1.pdf

